



- **Fiche établie le** : 03/04/2019
- **Lieu de fabrication** : Usine AFRIQUE ETANCHEITE
- **Référence technique** : NM 10.8.902 / EN 13969



AFRIFLEX 25 PY 180 ARD/F ANTI-ROOT			
Présentation	Utilisation	Conditions du Stockage	Mise en œuvre
AFRIFLEX 25 PY 180 ARD/F ANTI-ROOT est une membrane, constituée d'une armature en polyester et d'une riche mixture de bitume modifié par polymère APP traité anti-racines. La finition sous face est faite d'un film polyéthylène thermo-fusible et en surface par paillette d'ardoise.	Dernière couche en système d'étanchéité bicouche pour toitures terrasses jardins.	Les rouleaux doivent être stockés verticalement sur une palette et protégés de la lumière directe du soleil et de la pluie.	La membrane AFRIFLEX 25 PY 180 ARD/F ANTI-ROOT doit être soudée au chalumeau à gaz du propane

Composition indicative		
Désignation	Type	Caractéristiques
Armature	Polyester	Masse surfacique : 180 g/m ²
Finition sous face	Film polyéthylène thermo-fusible	-
Finition surface	Paillette d'ardoise	1000 g/m ²
Liant	APP	Ramollissement TBA : ≥ 140 °C
		Pénétration à + 25 °C : ≥ 20 dmm
		Pénétration à + 60 °C : ≥ 50 dmm

CARACTERISTIQUES					
Critère	Méthode d'essai	Unité	Résultats	Tolérance	
Défauts d'aspect	NM 10.8.906 / EN 1850-1	-	Sans	-	
Longueur	NM EN 1848-1 / EN 1848-1	mm	10000	± 1%	
Largeur	NM EN 1848-1 / EN 1848-1	mm	1000	± 1%	
Rectitude	NM EN 1848-1 / EN 1848-1	mm	20	≤	
Masse surfacique	NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m ²	3,6	±10%	
Épaisseur	NM 10.8.905 / EN 1849-1	-	2,5	± 5%	
Étanchéité à l'eau	NM EN 1928 / EN 1928	%	Étanche	Sous pression de 10 kPa	
Étanchéité après étirement à basse température	NM EN 13897/EN 13897	-	PND	-	
Réaction au feu	NM EN 13501-1/ EN 13501-1	N/50mm	F	-	
Résistance au pelage des joints	NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	PND	≥	
Résistance au cisaillement des joints	NM EN 12317-1 /EN 12317-1	N/50mm	PND	≥	
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal Transversal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	700	± 20%
				600	
Propriétés en traction : Allongement	Longitudinal Transversal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	%	35	≥
				40	
Résistance au choc	Méthode A	NM EN 12691 / EN 12691	mm	1000	≥
Résistance au poinçonnement statique	Méthode A	NM EN 12730 / EN 12730	Kg	10	≥
	Méthode B			25	
Résistance à la déchirure (au clou)	Longitudinal	NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	170	≥
	Transversal			170	
Stabilité dimensionnelle		NM EN 1107-1/ EN 1107-1	%	0,5	-
Souplesse à basse température	État neuf	NM EN 1109 / EN 1109	°C	-5	≤
	Après vieillissement selon NM EN 1296 / EN 1296			0	
Résistance au fluage à température élevée	État neuf	NM EN 1110 / EN 1110	°C	120	≥
	Après vieillissement selon NM EN 1296 / EN 1296			110	
Adhérence des granulats		NM EN 12039 / EN 12039	%	30	<
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau		NM EN 1931/ EN 1931	-	PND	≥
Résistance à la pénétration des racines		NM 10.8.940/NF EN 13948	-	Conforme	-

*PND : Performance non déterminée (non spécifiée pour l'utilisation)

*En raison de l'évolution des connaissances et des techniques, AFRIQUE ETANCHEITE se réserve le droit de modifier la composition et les conditions d'utilisation de ces produits dans le cadre du respect des spécifications de la norme.

